



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Better results through knowledge

Den Braven Eporfix Minute

Κόλλα 2 Συστατικών Γενικής Χρήσης Ταχείας ωρίμανσης



Περιγραφή Προϊόντος

Η DB Eporfix Minute είναι διάφανη εποξειδική κόλλα, δύο συστατικών σε σύριγγα, με βάση εποξειδικές ρητίνες και σκληρυντή μερκαπτάνης. Σχεδιασμένη για πολύ γρήγορη, δυνατή και αόρατη συγκόλληση σε μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Για επαγγελματικές και ερασιτεχνικές εφαρμογές.

Πλεονεκτήματα

- Δεν περιέχει διαλύτες, ανθεκτική στο νερό και τη θερμοκρασία, ανθεκτική στις επιθετικές χημικές ουσίες. Αποτρέπει τα βραχυκυκλώματα, μετά τη πλήρη ωρίμανση της μπορεί να λειανθεί, να τρυπηθεί και να ανοιχτεί σπείρωμα.

Εφαρμογές

Η DB Eporfix Minute χρησιμοποιείται για συγκόλληση υλικών όπως: γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, πορσελάνες, πολυστερένιο, μάρμαρο, εβονίτη, σκληρά πλαστικά. Συγκολλά τέλεια και συνδυασμούς υλικών όπως γυαλί με μέταλλο, πλαστικό με ξύλο κλπ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία Εφαρμογής		+5°C till +40°C
Χημική Βάση		epoxy
Χρόνος Ωρίμανσης	20°C]:8 minutes, Minutes full hardening [20°C	Preliminary hardening :12 hours
Πυκνότητα		A = 1.17 g/cm3, B = 1.14g/cm3
Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Till -15°C
Αναλογία Μίξης		1/1
Χρόνος Εργασιμότητας		3 minutes
Θερμοκρασίας Αντοχής		-30°C till +80°C
Εφελκυστική Αντοχή		stainless steel 12,0MPa aluminum 12,0MPa plastics 2,0-5,0MPa

Προετοιμασία και Εφαρμογή

Πριν χρησιμοποιήσετε την DB Eporfix Minute διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή. Αγριέψτε την επιφάνεια με τρίψιμο με κάποιο λειαντικό. Αδειάστε μία μικρή ποσότητα των υλικών από την σύριγγα και αναμειξτε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα (προσοχή στην ποσότητα το υλικό ξεκινά την ωρίμανση του μετά από 1 λεπτό). Εφαρμόστε την έτοιμη κόλλα σε μία από τις επιφάνειες. Πιέστε τα τεμάχια που θα συγκολλήσετε μεταξύ τους και αφήστε τα ακινητοποιημένα μέχρι την πλήρη ωρίμανση.

Καθαρισμός

Το φρέσκο υλικό και τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Το στεγνό υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Χρώματα

- Διάφανο

Διάρκεια ζωής



Den Braven

Den Braven Hellas S.A.
3rd Metsovou Str, Moschato 183 46 Pireaus
T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E info@denbraven.gr

2017-10-03 10:38:13 UTC



Den Braven

Better results
through
knowledge

Τεχνικά Φυλλάδια

Den Braven Eprofix Minute

Κόλλα 2 Συστατικών Γενικής Χρήσης Ταχείας ωρίμανσης

Αποθήκευση μεταξύ +5°C και +25°C υπό σκιά. Η διάρκεια ζωής του DB Eprofix Minute είναι 24 μήνες όταν αποθηκευτεί όπως συνιστάται, στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & Εγγύηση

Η Den Braven εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Disclaimer

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Den Braven βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο το οποίο η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Den Braven δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνυπολογισμένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδεμία ευθύνη της Den Braven στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Den Braven δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Den Braven δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε όρους της Den Braven περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.



Den Braven

Den Braven Hellas S.A.

3rd Metsovou Str, Moschato 183 46 Pireaus

T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E info@denbraven.gr

2017-10-03 10:38:13 UTC