



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

## Den Braven Eprofix Universal

Κόλλα 2 Συστατικών Γενικής Χρήσης



### Περιγραφή Προϊόντος

Η DB Eprofix Universal είναι υψηλής ποιότητας εποξειδική κόλλα δύο συστατικών με υψηλή αντοχή στη συγκόλληση. Για επαγγελματικές και ερασιτεχνικές εφαρμογές. Ιδανική για συνδυασμούς υλικών συγκόλλησης, όπως: γυαλί με μέταλλο, πλαστικό με το ξύλο. Υψηλή συγκόλληση αλλά και ευκαμψία των ενώσεων. Χάρη σε αυτές τις ιδιότητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενώσει υλικά με διαφορετικό συντελεστή διαστολής. Προστατεύει από τη διάβρωση.

### Πλεονεκτήματα

- Δεν περιέχει διαλύτες, ανθεκτική στο νερό και τη θερμοκρασία, ανθεκτική στις επιθετικές χημικές ουσίες. Αποτρέπει τα βραχυκυκλώματα, μετά τη πλήρη ωρίμανση της μπορεί να λειανθεί, να τρυπηθεί και να ανοιχτεί σπείρωμα.

### Εφαρμογές

Η DB Eprofix Universal χρησιμοποιείται για συγκόλληση υλικών όπως: γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, πορσελάνες, πολυστερένιο, μάρμαρο, εβονίτη, σκληρά πλαστικά. Συγκολλά τέλεια και συνδυασμούς υλικών όπως γυαλί με μέταλλο, πλαστικό με ξύλο κλπ.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία Εφαρμογής		+5°C till +40°C
Χημική Βάση		epoxy
Χρόνος Ωρίμανσης	20°C]:135 minutes full hardening [20°C	Preliminary hardening :24 hours
Πυκνότητα		A = 1.3 g/cm <sup>3</sup> , B = 1.7g/cm <sup>3</sup>
Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Till -15°C
Αναλογία Μίξης		1/1
Θερμοκρασίας Αντοχής		-30°C till +70°C
Εφελκυστική Αντοχή		stainless steel 10,0MPa plastics 2,0-4,0MPa

### Προετοιμασία και Εφαρμογή

Πριν χρησιμοποιήσετε την DB Eprofix Universal διαβάσετε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή. Αγριέψτε την επιφάνεια με τρίψιμο με κάποιο λειαντικό. Αδειάστε ίση ποσότητα και από τα δύο σωληνάκια και αναμείξτε μέχρι να ομογενοποιηθεί το χρώμα του μείγματος. Εφαρμόστε την έτοιμη κόλλα σε μία από τις επιφάνειες. Πιέστε τα τεμάχια που θα συγκολλησετε μεταξύ τους και αφήστε τα ακινητοποιημένα μέχρι την πλήρη ωρίμανση.

### Καθαρισμός

Το φρέσκο υλικό και τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Το στεγνό υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

### Χρώματα

- Μπεζ

### Διάρκεια ζωής

Αποθήκευση μεταξύ +5°C και +25°C υπό σκιά. Η διάρκεια ζωής του DB Eprofix Universal είναι 24 μήνες όταν αποθηκευτεί όπως συνιστάται, στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από



Den Braven

Den Braven Hellas S.A.  
3rd Metsovu Str, Moschato 183 46 Pireaus  
T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E info@denbraven.gr

2017-10-03 10:39:29 UTC



**Den Braven**

Τεχνικά Φυλλάδια

Better  
results  
through  
knowledge

## Den Braven Epofix Universal

### Κόλλα 2 Συστατικών Γενικής Χρήσης

την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

#### Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

#### Ποιότητα & Εγγύηση

Η Den Braven εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

#### Disclaimer

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Den Braven βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευσή του. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Den Braven δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδμία ευθύνη της Den Braven στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδώς σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Den Braven δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Den Braven δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε όρους της Den Braven περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.



**Den Braven**

Den Braven Hellas S.A.

3rd Metsovou Str, Moschato 183 46 Pireaus

T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E info@denbraven.gr

2017-10-03 10:39:29 UTC