



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Better results through knowledge

Den Braven Hybriflex Roofseal

Υβριδική Στεγανωτική Μεμβράνη Ταράτσας



Περιγραφή Προϊόντος

Το DB Hybriflex Roofseal είναι στεγανωτικό δωμάτων και κάθετων επιφανειών υβριδικής βάσης και εξαιρετικής ποιότητας. Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία, το νερό και τη γήρανση. Έχει μεγάλη ελαστικότητα και άριστη πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες. Λόγω της αντανάκλασης του ήλιου επιτυγχάνει μείωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του σπιτιού. Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω από ακρυλικά στεγανωτικά και δεν κιτρινίζει από τον ήλιο. Μεγάλη υδρατμοδιαπερατότητα και ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών. Ανθεκτικότητα στη διείσδυση ριζών και τα λιμνάζοντα νερά. Κατάλληλο για μεσαία κυκλοφορία. Χρωματίζεται σε ral αποχρώσεις με μηχανές ανάμειξης χρωμάτων

Πλεονεκτήματα

- Εύκολη εφαρμογή (ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση), Παρέχει διαπερατότητα σε υδρατμούς, Μεγάλη ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, Γεφυρώνει μικρορωγμές.

Εφαρμογές

Το DB Hybriflex Roofseal χρησιμοποιείται για στεγάνωση ταρασών, στεγάνωση δωμάτων, στεγάνωση στηθαιών, στεγάνωση υδροροών. Επιπλέον μπορεί να εφαρμοστεί για στεγάνωση και προστασία ελενίτ, γυψοσανίδας, λαμαρίνας κλπ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χημική Βάση		Hybrid polymer
Χρόνος Ωρίμανσης		To rain 6 hours To traffic 18 hours Fully cured 7 days
Επιμήκυνση Θραύσης		600%
Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Till -15°C
Σκληρότητα Shore-A		60 shore A
Θερμοκρασίας Αντοχής		-15°C till +70°C
Εφελκυστική Αντοχή	concrete	1,5 N/mm 2

Προετοιμασία και Εφαρμογή

Πριν χρησιμοποιήσετε το DB Hybriflex Roofseal διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Η προσεκτική προετοιμασία της επιφάνειας είναι σημαντική για να έχουμε άριστο τελείωμα και μεγάλη ανθεκτικότητα. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς σαθρά, ελεύθερη από κάθε ακαθαρσία η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την συγκόλληση της μεμβράνης. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά τμήματα. Το νέο σκυρόδεμα χρειάζεται να ωριμάσει για τουλάχιστον 28 ημέρες. Η περιεκτικότητα σε υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6%. Οι παλιές επιστρώσεις, ακαθαρσίες, λίπη, φυτικοί οργανισμοί και σκόνες πρέπει να αφαιρεθούν με την βοήθεια λειαντικού μηχανήματος (τριβείου). Οι οποιοσδήποτε ανωμαλίες της επιφάνειας πρέπει να λειανθούν. Οτιδήποτε σαθρά τμήματα ή σκόνες από την λείανση πρέπει να αφαιρεθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πλύνετε την επιφάνεια με νερό.

Καθαρισμός

Το φρέσκο υλικό και τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Το στεγνό υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Χρώματα

- Λευκό

Διάρκεια ζωής

Αποθήκευση μεταξύ +5°C και +25°C υπό σκιά. Η διάρκεια ζωής του DB Hybriflex Roofseal είναι 12 μήνες όταν αποθηκευτεί όπως συνιστάται, στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.



Den Braven

Den Braven Hellas S.A.

3rd Metsovou Str, Moschato 183 46 Pireaus

T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E info@denbraven.gr

2017-09-25 09:02:11 UTC



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Τεχνικά Φυλλάδια

Den Braven Hybriflex Roofseal

Υβριδική Στεγανωτική Μembrάνη Ταράτσας

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & Εγγύηση

Η Den Braven εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Disclaimer

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Den Braven βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο στο οποίο η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη απενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Den Braven δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνυπολογισμένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδέμία ευθύνη της Den Braven στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Den Braven δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Den Braven δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Den Braven περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.



Den Braven

Den Braven Hellas S.A.

3rd Metsovou Str, Moschato 183 46 Pireaus

T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E info@denbraven.gr

2017-09-25 09:02:11 UTC