

# Φύλλο Τεχνικών στοιχείων



## Έγχρωμη κόλλα Metylan

### I. Υλικό

#### Χαρακτηρισμός προϊόντος:

Έγχρωμη κόλλα Metylan

#### Υλικά:

μεθυλοϋδροξυπροπυλοκυτταρίνη σε κόκκους

#### Χρήση :

Πηκτικό, συγκολλητικό, μέσο διασποράς

### II. Ειδικά

#### Χαρακτηριστικά

#### Ιδιότητες:

- γρήγορη διαλυτότητα
- μη διαλυτό σε οργανικούς διαλύτες και ζεστό νερό

#### υγρασία:

- δε δημιουργεί σβόλους κατά την ανάμιξη με άλλα προϊόντα σε σκόνη όπως γύψο, ασβέστη, τσιμέντο ή χρωστικές ύλες
- καλή συγκράτηση νερού
- προσδίδει σταθερότητα και ιδιότητες εφαρμογής σε γαλακτοχρώματα
- προσφέρει καλή κατεργασιμότητα σε πληρωτικά ρωγμών
- πηκτικό για βαφές με βάση κιμωλία ή ασβέστη

Φαινόμενη πυκνότητα: 330 - 450 g/λίτρο

( DIN (ISO) 697 )

#### Διαλυτότητα:

καλή στο κρύο νερό

#### Ιξώδες:

(ως διάλυμα 2% μετά από 30 λεπτά)

250 – 300 mPas

Brookfield RVT, 20 Upm, spindle 2  
θερμοκρασία νερού 20°C)

Τιμή pH του

διαλύματος (2%) :

6,5 - 9,0

NaCl - περιεχόμενα :

μέγ. 1,5 %

περιεχόμενη

μέγ. 7 %

εφαρμογές:	κιμωλία Kg	125 g / ένα πακέτο αναμεμιγμένο με νερό L	Σχέση ανάμιξης Metylan Farbenleim	παραγωγικότητα περ. m <sup>2</sup>
αστάρι		6,25	1 : 50	40 - 50
βαφή για τοίχους	5	2,5	1 : 25	40 - 50
βαφή για οροφές	6 - 8	3 - 4	1 : 25	50 - 80

# III. Ειδικές πληροφορίες

**Καθαρισμός εργαλείων :**  
με κρύο νερό

**Αφαίρεση Metylan - Κόλλας:**  
Καθαρίστε το Metylan / πάστα αμέσως με κρύο νερό και ένα σφουγγάρι.

**Ειδική φροντίδα:**  
καμία

**Αποθήκευση:**  
Αποθηκεύστε σε ξηρό, δροσερό χώρο

**Ειδικές συμβουλές:**  
καμία

**Ζητήματα απόρριψης:**  
α) απόβλητα προϊόντος  
Καύση απόβλητων ή απόρριψη με την έγκριση της αρμόδιας τοπικής αρχής.

β) συσκευασία  
Χρησιμοποιήστε τις συσκευασίες για ανακύκλωση μόνο όταν είναι απόλυτα άδειες.

Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και σχετίζονται με το προϊόν στην κατάσταση στην οποία παραδίδεται. Σκοπό έχει να περιγράψει τα προϊόντα μας από την άποψη των απαιτήσεων ασφαλείας και δεν έχει σκοπό να εγγυηθεί οποιοσδήποτε συγκεκριμένες ιδιότητες

---

**Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. **Wegen** der außerhalb unseres Einflusses liegenden **Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen** und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen.

**Henkel AG & Co. KGaA • Vertrieb ACD • Postfach 101100 • 40191 Düsseldorf**

