



Den Braven


Τεχνικά Φυλλάδια



Better results through knowledge

Den Braven PU-Constructionfix B4

Πολυουρεθανικό συγκολλητικό ενός συστατικού.



Περιγραφή Προϊόντος

Το Den Braven PU-Constructionfix B4 είναι υγρό πολυουρεθανικό συγκολλητικό. Το συγκολλητικό ωριμάζει με την υγρασία των επιφανειών που συγκολλά και σχηματίζει μία ισχυρή, διαρκή και με αντοχή στο νερό συγκόλληση. Λόγω της ελαφριάς διόγκωσης του κατά την ωρίμανση είναι κατάλληλο για γέμισμα κενών.

Πλεονεκτήματα

- Γρήγορη ωρίμανση
- Υψηλή εφελκυστική αντοχή
- D4 NEN-EN 204/205

Εφαρμογές

Το Den Braven PU-Constructionfix B4 χρησιμοποιείται ως συγκολλητικό με αντοχή στο νερό για εφαρμογές που έρχονται σε επαφή με νερό και υγρασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Κατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές εφόσον καλυφθεί με κάποια βαφή για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Για χρήση ως κόλλα γωνιάστρας σε όλους τους τύπους κουφωμάτων. Για κατασκευές σάντουιτς.

Οδηγίες Χρήσης

Δοκάρια, σοβατεπί και άλλες εφαρμογές:

Εφαρμόστε το υλικό σημειακά ή σε λουρίδες με απόσταση 20 cm. Εφαρμόστε τα κομμάτια που θα συγκολλήσετε πιέζοντας τα. Ίσως χρειαστεί υποστήριξη για το πρώτο 24ώρο μέχρι την ωρίμανση του υλικού.

Συνιστάται δοκιμή πριν την εφαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία Εφαρμογής		+5°C till +30°C
Χημική Βάση		PU
Χρόνος Ωρίμανσης		24 hours
Πυκνότητα		1,10 g/ml
Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Till -15°C
Χρόνος Εργασιμότητας	@23°C/50% RH	30 min
Δημιουργία Επιδερμίδας	@23°C/50% RH	5 min
Θερμοκρασίας Αντοχής		-30°C till +100°C
Εφελκυστική Αντοχή		16 N/mm2 after 1 week
Χρήση		150 - 250 g/m2
Ιξώδες		11.000 mPa.s

Προετοιμασία και Εφαρμογή

Πριν χρησιμοποιήσετε το Den Braven PU-Constructionfix B4 διαβάστε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά. Συνιστάται τεστ συγκόλλησης του υλικού πριν την εφαρμογή.

Εφαρμόστε το υλικό στην μία επιφάνεια που θα κολλήσετε. Για την σωστή ωρίμανση θα πρέπει η μία από τις δύο επιφάνειες να είναι πορώδης. Εάν και οι δύο επιφάνειες δεν είναι πορώδεις συνιστάται να ψεκάσετε ελαφρώς την μία επιφάνεια (10 έως 20 γραμμάρια ανά τμ). Εφαρμόστε τα υλικά που θα συγκολλήσετε πριν δημιουργηθεί επιδερμίδα στο συγκολλητικό υλικό. Κρατήστε τα κομμάτια σε επαφή με πίεση για τουλάχιστον 8 ώρες.

Καθαρισμός

Το φρέσκο υλικό και τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Το στεγνό υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Χρώματα

- Διαυγές Κίτρινο

Συσκευασία

- Μπουκάλι 250ml



Den Braven

Den Braven Hellas S.A.
3rd Metsovu Str, Moschato 183 46 Pireaus
T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E info@denbraven.gr

2017-10-02 05:47:16 UTC



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Better
results
through
knowledge

Den Braven PU-Constructionfix B4

Πολυουρεθανικό συγκολλητικό ενός συστατικού.

- Φιαλίδιο 500 ml

Διάρκεια ζωής

Αποθήκευση μεταξύ +5°C και +25°C υπό σκιά. Η διάρκεια ζωής του Den Braven PU-Constructionfix B4 είναι 6 μήνες όταν αποθηκευτεί όπως συνιστάται, στην αρχική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & Εγγύηση

Η Den Braven εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Disclaimer

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Den Braven βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Den Braven δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετικά με την εμπρορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδμία ευθύνη της Den Braven στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδάλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Den Braven δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Den Braven δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Den Braven περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.



Den Braven

Den Braven Hellas S.A.

3rd Metsovou Str, Moschato 183 46 Pireaus

T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E info@denbraven.gr

2017-10-02 05:47:16 UTC