



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Better results through knowledge

Zwaluw® Repox®

Ελαστικό επισκευαστικό ξύλου



Περιγραφή Προϊόντος

Το Zwaluw Repox® είναι δύο συστατικών, εποξικής βάσης, επισκευαστικό ξύλου. Μόνιμα ελαστικό, χωρίς διαλύτες, χαμηλής οσμής, για μικρές και μεγάλες επισκευές. Εφαρμόζεται με πιστόλι σιλικόνης χωρίς να χρειάζεται μίξη. Δεν συρρικνώνεται, έχει χαμηλή οσμή και δεν επηρεάζεται από την υγρασία. Έχει COT report LAB12-0117-RAP και συμμορφώνεται με COT quality description 04.20 Wood Repair Compond.

Πλεονεκτήματα

- Άμεση εφαρμογή χωρίς μίξεις
- Κατάλληλο για επισκευές από 10 mm έως 20 cm
- Δεν χρειάζεται αστάρι
- Χωρίς διαλύτες
- Μόνιμα ελαστικό
- Τρίβεται μετά από 4-6 ώρες
- Βάφεται μετά από 6 ώρες

Εφαρμογές

Το Zwaluw Repox® χρησιμοποιείται για την επισκευή ξύλινων κουφωμάτων που έχουν χτυπηθεί, σπάσει, σαπίσει, ανοίξει, έχει τρύπες κλπ. Κατάλληλο για γεμίματα από 10 mm έως 20 cm και όγκο έως 1,5 λίτρα. Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, σκάλες, έπιπλα κλπ. Κατάλληλο για εφαρμογή και σε σημεία στήριξης μεντεσέδων και άλλων διακοσμητικών υλικών σε ξύλο. Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή.

Οδηγίες Χρήσης

Κατάλληλο για εφαρμογές από 10 mm έως 20 cm και το περισσότερο σε όγκο 1,5 λίτρα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία Εφαρμογής		+2°C till +30°C
Πυκνότητα		1,45 g/ml
Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		till -15°C
Συμβατότητα με βαφές	@23°C/50% RH	> 6 hours
Τρίβεται	@23°C/50% RH	4-6 hours
Θερμοκρασίας Αντοχής		-20°C till +80°C

Περιορισμοί

- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλτικά υποστρώματα
- Can not be applied with an airpressure gun

Προετοιμασία και Εφαρμογή

Το Zwaluw Repox® δεν χρειάζεται προετοιμασία με αστάρι. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνη, γράσα ή άλλα σαθρά υλικά και παλιές μπογιές. Απομακρύνετε παλαιά, μαλακά και χτυπημένα κομμάτια ξύλου με ένα σκαρπέλο ή ρούτερ. Το σημείο εφαρμογής του υλικού με το καλό κομμάτι ξύλου πρέπει να είναι κομμένο σε γωνία. Ποτέ μην αφήνετε το ξύλο να λεπταίνει. Εφαρμόστε το υλικό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον +2° C. Σε αυτή τη θερμοκρασία εάν μπορείτε να κρατήσετε το φυσίγγιο σε μία θερμοκρασία +15° C, η διαδικασία ωρίμανσης δεν θα καθυστερήσει. Το Zwaluw Repox® μπορεί να τριφτεί μετά από 4 έως 6 ώρες και βάφεται μετά από 6 ώρες με ριπολίνες και πλαστικά χρώματα. Εάν χρειάζεστε γρηγορότερη εφαρμογή η Den Braven συστήνει το Zwaluw Repox® fast.

Συμβατότητα με βαφές

Το Zwaluw Repox® βάφεται με τα περισσότερα χρώματα. Συνιστάται δοκιμή συμβατότητας μεταξύ του υλικού και του χρώματος πριν την εφαρμογή.

Καθαρισμός

Το υλικό, οι επιφάνειες και τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Χρώματα



Den Braven

Den Braven Hellas S.A.
3rd Metsovou Str, Moschato 183 46 Pireaus
T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E info@denbraven.gr

2017-10-02 08:58:16 UTC



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Better
results
through
knowledge

Zwaluw® Repox®

Ελαστικό επισκευαστικό ξύλου

- Μπεζ

Συσκευασία

- Cartridge 265 ml

Διάρκεια ζωής

Αποθήκευση μεταξύ +5°C & +25°C υπό σκιά. Η διάρκεια ζωής του Zwaluw Repox® είναι 12 μήνες όταν αποθηκευτεί όπως συνιστάται, στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & Εγγύηση

Η Den Braven εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Disclaimer

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Den Braven βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Den Braven δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδεμία ευθύνη της Den Braven στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής/ χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής/χρήστης σφειλεί να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Den Braven δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών- χρηστών. Η Den Braven δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Den Braven περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.



Den Braven

Den Braven Hellas S.A.

3rd Metsovou Str, Moschato 183 46 Pireaus

T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E info@denbraven.gr

2017-10-02 08:58:16 UTC