



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Better results through knowledge

Zwaluw® Silicone-NM

Σιλικόνη χαμηλού μέτρου ελαστικότητας, ουδέτερης ωρίμανσης, ειδικευμένη για φυσικά πετρώματα



Περιγραφή Προϊόντος

Η Zwaluw Silicone-NM είναι ενός συστατικού σιλικόνη, ουδέτερης ωρίμανσης, ειδικευμένη για αρμούς φυσικών πετρωμάτων και πετρώματα μεγάλης απορροφητικότητας. Χωρίς πλαστικοποιητές, δεν λεκιάζει τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται.

Πλεονεκτήματα

- Ειδικευμένη για φυσικές πέτρες
- Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης
- Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι στις περισσότερες περιπτώσεις
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες

Εφαρμογές

Η Zwaluw Silicone-NM χρησιμοποιείται για την σφράγιση αρμών φυσικών πετρωμάτων όπως μάρμαρα, γρανίτες και άλλα απορροφητικά υλικά.

Για εφαρμογή όπου πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο το κηλίδωμα της επιφάνειας.

Οδηγίες Χρήσης

Ο σχεδιασμός του αρμού έχει καθοριστικό ρόλο στο πως το υλικό θα ανταπεξέλθει στα φορτία που θα δημιουργηθούν κατά τις εναλλαγές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, των ανεμοπιέσεων κλπ. Πρέπει να έχει το ανάλογο πλάτος με βάθος για να λειτουργήσει σωστά. Ως γενικός κανόνας και μέχρι τα 10 mm αρμού, η αναλογία είναι 1:1 με min βάθους τα 5 mm. Για αρμούς μεγαλύτερους από τα 10 mm η αναλογία είναι 1:2 με min βάθους τα 10 mm και max τα 15 mm. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέτρο Ελαστικότητας	N/mm2	0,35 MPa
Ταχύτητα Εφαρμογής	@ Ø3 mm/6,3 bar	130 g/min
Θερμοκρασία Εφαρμογής		+5°C till +40°C
Χημική Βάση		Neutral oxime
Χρόνος Ωρίμανσης	@23°C/50% RH	2mm/24 hours
Πυκνότητα		1,01 g/ml
Επιμήκυνση Θραύσης		530%
Ροή	ISO 7390	< 2mm
Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		till -15°C
Μετακίνηση Αρμού		25%
Σκληρότητα Shore-A	DIN 53505	25 Shore A
Δημιουργία Επιδερμίδας	@23°C/50% RH	7-8 min
Θερμοκρασίας Αντοχής		-40°C till +120°C
Εφελκυστική Αντοχή	N/mm2	0,95 MPa

Περιορισμοί

- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλτικά υποστρώματα
- Αποχρωματισμός μπορεί να συμβεί σε σκοτεινά μέρη και από την επαφή με χημικές ουσίες

Προετοιμασία και Εφαρμογή

Πριν χρησιμοποιήσετε την Zwaluw Silicone-NM διαβάστε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα σαθρά υλικά. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή.

Καθαρίστε τις επιφάνειες καλά με Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Εφαρμόστε με επαγγελματικό πιστόλι Zwaluw Cauliking Gun (PDS 7.01). Φινίρετε την επιφάνεια του υλικού μέσα στον χρόνο δημιουργίας επιδερμίδας με Zwaluw Finisher (PDS 7.83) εξασφαλίζοντας επαφή και με τις δύο πλευρές του αρμού.

Η Zwaluw Silicone-NM έχει εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα δομικά υλικά, υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η χρήση ασταριού ενδείκνυται.



Den Braven

Den Braven Hellas S.A.
3rd Metsovou Str, Moschato 183 46 Pireaus
T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E info@denbraven.gr

2017-10-02 11:44:29 UTC



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Zwaluw® Silicone-NM

Σιλικόνη χαμηλού μέτρου ελαστικότητας, ουδέτερης ωρίμανσης, ειδικευμένη για φυσικά πετρώματα

Συμβατότητα με βαφές

Η Zwaluw Silicone-NM δεν βιάφεται. Συνιστάται η κάλυψη των άκρων του αρμού με χαρτοταινία για να προστατευτεί η επιφάνεια που θα βαφτεί μετά την εφαρμογή της σιλικόνης.

Καθαρισμός

Το φρέσκο υλικό και τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Το στεγνό υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Χρώματα

- Λευκό
- Ανθρακί
- RAL 7016 (Anthracite grey)
- RAL 9001 (Cream)
- RAL 9010 (Pure white)
- Γκρι διαφανές
- Διάφανο
- Γκρι-ασημί

Συσκευασία

- Φυσιγιο 310 ml
- Λουκάνικο 400 ml

Διάρκεια ζωής

Αποθήκευση μεταξύ +5°C & +25°C υπό σκιά. Η διάρκεια ζωής του Zwaluw Silicone-NM είναι 12 μήνες όταν αποθηκευτεί όπως συνιστάται, στην αρχική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Πιστοποιητικά

	<p>EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM EN 15651-2: G-CC 25LM EN 15651-3: S XS2</p>
--	--

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & Εγγύηση

Η Den Braven εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Disclaimer

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Den Braven βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφερέσι μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφερέσι με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Den Braven δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνολοποιημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδέμια ευθύνη της Den Braven στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Den Braven δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Den Braven δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό τους εκάστοτε όρους της Den Braven περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.



Den Braven

Den Braven Hellas S.A.
3rd Metsovou Str, Moschato 183 46 Pireaus
T +30 210-4831140 | F +30 210-4831125 | E info@denbraven.gr

2017-10-02 11:44:29 UTC