




Έκδοση 09.2009

# BAGNO SANO FACILE

## ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 1 από 4

### FACILE



<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</b>	Η Bagno Sano Facile είναι σιλικόνη ενός συστατικού, έτοιμη προς χρήση για πολλές εφαρμογές. Πολυμερίζεται σε θερμοκρασία δωματίου και με την παρουσία ατμοσφαιρικής υγρασίας, σχηματίζοντας ελαστική και μεγάλης διάρκειας μόνωση, ανθεκτική στην μούχλα, με εξαιρετική πρόσφυση. Συνιστάται ιδιαίτερα για χρήση σε μπάνια, κουζίνες και υδραυλικές εργασίες. Η σύνθεσή της έχει εξαιρετική αντίσταση στη μούχλα και για αυτό είναι ιδανική για χρήση σε χώρους με υψηλή υγρασία.
<b>ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Θιξοτροπική πάστα για χρήση σε κάθετες επιφάνειες και γωνίες</li> <li>• Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς τη χρήση primer, σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως γυαλί, κεραμικά πλακάκια, σμάλτο, ξύλο, ανοξείδωτο ατσάλι, ανοδιωμένο ή μη αλουμίνιο, μόλυβδο κλπ</li> <li>• Προσλαμβάνει λιγότερο νερό σε σχέση με άλλα προϊόντα βάσης νερού, όπως πχ ακρυλικά</li> <li>• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε υγρά υποστρώματα</li> <li>• Ανθεκτική στο όζον</li> <li>• Ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία (UV)</li> <li>• Ανθεκτική σε ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές</li> <li>• Εξαιρετικά ανθεκτική στην μούχλα και στους μύκητες DIN EN ISO 846-B (level≤1)</li> </ul>
<b>ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Συνιστάται ιδιαίτερα για τις εφαρμογές σφράγισης και συγκόλλησης σε υδραυλικές εργασίες και χώρους υγιεινής όπως:       <ul style="list-style-type: none"> <li>• αρμολόγηση σε μπανιέρες, λεκάνες και ντουζιέρες</li> <li>• αρμολόγηση σε νεροχύτες, πάγκους κουζίνας</li> <li>• αρμοί στεγανοποίησης υδραυλικών εργασιών</li> <li>• αρμολόγηση υδραυλικών εργασιών</li> </ul> </li> </ul>
<b>ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:</b>	<p>Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς λίπη/λάδια, σκόνη ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι επιβλαβές στην σωστή πρόσφυση του προϊόντος. Υπολείμματα παλιών στεγανωτικών ή άλλων υλικών, καθώς επίσης μούχλας, πρέπει να απομακρύνονται πριν την εφαρμογή. Ο καθαρισμός των λαδιών γίνεται με πανί βρεγμένο σε διαλύτη (οινόπνευμα ή white spirit) και στη συνέχεια στέγνωμα με καθαρό πανί. Η σκόνη πρέπει να απομακρύνεται με χρήση συμπιεσμένου αέρα καθαρού από έλαια. Για την βέλτιστη απόδοση του προϊόντος συνιστάται η χρήση χαρτοταινίας εκατέρωθεν του αρμού πριν την εφαρμογή του μονωτικού.</p> <p>Η Bagno Sano Facile δεν χρειάζεται primer για τα περισσότερο κοινά υποστρώματα, εκτός από την περίπτωση μόνιμης εμβάπτισης και πολύ απορροφητικά υποστρώματα ή πλαστικά, όπου συνιστάται η εφαρμογή</p>



### Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου αποχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδο. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ABEE Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106



Έκδοση 09.2009

# BAGNO SANO FACILE

## ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 2 από 4

<b>ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:</b>	<p>ειδικού primer. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Τεχνική Υποστήριξη.</p> <p>Οι αρμόι διαστολής γενικά καθορίζονται από τοπικούς κανονισμούς. Ως γενικό κανόνα μπορούμε να υπολογίσουμε ότι το πλάτο του αρμού πρέπει να είναι διπλάσιο του βάθους (λαμβάνοντας υπόψη την αποδεκτή παραμόρφωση του μονωτικού).</p>
<b>ΕΦΑΡΜΟΓΗ:</b>	<p>Μετά την τοποθέτηση ενός υλικού υποστήριξης (κλειστής κυψέλης PE ή ανοικτής κυψέλης αφρός πολυουρεθάνης), πληρώνεται ο αρμός με την Bagno Sano Facile εξασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη του.</p> <p>Η λείανση του προϊόντος εξασφαλίζει την σωστή επαφή του μονωτικού και της επιφάνειας του αρμού. Αμέσως μετά την εφαρμογή, ψεκάστε τον αρμό με ένα ήπιο καθαριστικό και λειάνετε την επιφάνεια του με κατάλληλο εργαλείο (πχ σπάτουλα). Αμέσως μετά απομακρύνετε την χαρτοταινία, πριν τον σχηματισμό μεμβράνης στο μονωτικό και λειάνετε όποιες προεξοχές προκύψουν.</p> <p><b>Παρατηρήσεις:</b></p> <p>Ο αρμός πρέπει να καθαρίζεται και να συντηρείται τακτικά.</p> <p>Εξασφαλίστε καλό και συχνό αερισμό του χώρου στον οποίο έχει εφαρμοστεί το προϊόν.</p> <p>Η ταχύτητα σκλήρυνσης εξαρτάται από την θερμοκρασία, την υγρασία της ατμόσφαιρας και τις διαστάσεις του αρμού. Χαμηλές θερμοκρασίες, χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία ή αρμός μεγάλων διαστάσεων, χρειάζονται μεγαλύτερους χρόνους για την σκλήρυνση του προϊόντος.</p> <p><b>Εξαιρέσεις χρήσης:</b></p> <p>Δεν συνιστάται για αρμούς που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα ή για ιατρική χρήση.</p> <p>Δεν συνιστάται για αρμούς σε πισίνες, ενυδρεία ή σε εφαρμογές κάτω από το νερό.</p> <p>Δεν βάφεται (οι βαφές δεν καλύπτουν και δεν προσφύονται στο σκληρυμένο προϊόν).</p> <p>Πριν την εφαρμογή σε βαμμένες επιφάνειες, η βαφή θα πρέπει να έχει στεγνώσει τελείως. Συνιστώνται προκαταρκτικές δοκιμές πριν την τελική χρήση, εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας χρωμάτων που κυκλοφορούν.</p> <p>Δεν συνιστάται για υλικά τα οποία μπορεί να εκκρίνουν έλαια, πλαστικοποιητές ή διαλύτες με την πάροδο του χρόνου (μονωτικά βουτυλίου, EPDM ελαστομερή, πολυχλωροπρένια κλπ) καθώς μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός ή μείωση των μονωτικών ιδιοτήτων.</p> <p>Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε φυσική πέτρα, χαλκό ή μπρούτζο.</p> <p>Πριν την εφαρμογή σε ευαίσθητα, ιδιαίτερα πορώδη υποστρώματα (μάρμαρο, γρανίτη, πέτρα), συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή για την εξασφάλιση ότι το μονωτικό δεν “λεκιάζει” το υπόστρωμα.</p>



### Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδος. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ABEE Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106



Έκδοση 09.2009

# BAGNO SANO FACILE

## ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 3 από 4

<b>ΕΦΑΡΜΟΓΗ:</b>	Μην τη χρησιμοποιείται σε ερμητικά κλειστούς χώρους καθώς η παρουσία ατμοσφαιρικής υγρασίας είναι απαραίτητη για τον πολυμερισμό του προϊόντος. <b>Καθαρισμός:</b> Το μη σκληρυμένο προϊόν μπορεί να αφαιρεθεί με καθαρό πανί βρεγμένο σε νερό. Το σκληρυμένο προϊόν μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά ή με το PATTEX SILICON REMOVER.		
	<u>Μη στεγνωμένο προϊόν</u>		
	Βάση:	Γαλάκτωμα σιλικόνης	
	Σύσταση:	Πάστα	
	Ειδικό βάρος:	Περ. 1,35 g/ml	
	Εξώθηση:	400 g/λεπτό	
	Χρόνος δημιουργίας μεμβράνης:	Περ. 10 λεπτά	+23°C, 50% Σ.Υ.
	Ρυθμός πολυμερισμού:	Περ. 5 mm / 2-3 μέρες	+23°C, 50% Σ.Υ. αρμός 20x10mm
	Θερμοκρασία εφαρμογής:	+5°C έως +40°C	
	<u>Στεγνό προϊόν</u>		
	Σκληρότητα Shore A:	Περ. 20	ISO 868
	Ικανότητα κίνησης:	25%	
<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:</b>	Ελαστική ανάκτηση:	≥ 80%	(ISO 7389) 100% επιμ.
	Θερμοκρασία λειτουργίας:	-50°C έως +120°C	
	Μέτρο 100%:	0,37 MPa	(NF T 46002) 2mm +23°C, 50% Σ.Υ.
	Αντοχή σε εφελκυσμό:	Περ. 1 MPa	(NF T 46002) 2mm +23°C, 50% Σ.Υ.
	Επιμήκυνση κατά τη θραύση:	Περ. 700%	(NF T 46002) 2mm +23°C, 50% Σ.Υ.
	Μέτρο 100%:	0,25 MPa	(EN 28339) +23°C, 50% Σ.Υ. πλάκες γυαλί
	Αντοχή σε εφελκυσμό:	Περ. 0,35 MPa	(EN 28339) +23°C, 50% Σ.Υ. πλάκες γυαλί
	Επιμήκυνση κατά τη θραύση:	Περ. 400%	(EN 28339) +23°C, 50% Σ.Υ. πλάκες γυαλί
<b>ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:</b>	18 μήνες σε μη ανοιγμένα δοχεία, αποθηκευμένο υπό ξηρές συνθήκες στους +2°C έως +30°C.		
<b>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:</b>	300 ml φυσίγγιο	Χρώματα: λευκό	
<b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ:</b>	Τα άδεια υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος στο <a href="http://mymstsds.henkel.com">http://mymstsds.henkel.com</a> .		



### Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδος. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ABEE Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax: 2104897106



Έκδοση 09.2009

# BAGNO SANO FACILE

## ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σελίδα 4 από 4



IDH# 1495288 12 x 300ml



### Ποιότητα για Επαγγελματίες

Οι παρούσες πληροφορίες έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά και γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος για τους σκοπούς για τους οποίους το προορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια αντικειμένων και ανθρώπων από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τη χρήση του προϊόντος. Οι ευθύνες της εταιρείας μας περιορίζονται στην εγγύηση της σταθερής ποιότητας του προϊόντος. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε παντός τύπου ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για διαφυγόντα κέρδη. Οι πληροφορίες του δελτίου σχετικά με τις διαδικασίες ή τις συστάσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες. Για πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια του προϊόντος συμβουλευθείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τις οδηγίες στην ετικέτα.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ABEE Κύπρου 23 18346 Μοσχάτο Τηλ. 2104897215, Fax:2104897106